

TEADIT NA-1085

Sastav:

TEADIT NA-1085 je komprimirana bezazbestna brtvena ploča, koja se proizvodi od Kevlar (Aramid) vlakana, vezanih Hypanol gumom, procesom vrućeg kalandriranja. Cijelokupan proizvodni proces se odvija pod rigoroznim standardima kontrole kvalitete, registriranim i certificiranim u okviru ISO 9001.

Područja primjene:


TEADIT NA-1085 je namijenjena korištenju u najtežim uvjetima rada, pri čemu obezbjeđuje efektivno brtvljenje u kontaktu sa agresivnim fluidima u procesnoj industriji. Preporučuje se za brtvljenje slijedećih fluida: koncentrirani bazni fluidi, jake organske i anorganske kiseline, zrak, voda, slana voda, zasićena para, industrijski plinovi, oksidirana otapala, neutralna otapala, rashladni fluidi, kemikalije itd.

Fizičke osobine TEADIT NA-1085:

Metoda testa	Fizičke osobine	Vrijednosti:
F 36	Kompresibilnost	5 - 15%
F 36	Regeneracija (Recovery)	min. 40%
F 146	Povećanje debljine prema: 5h/ASTM @ + 150°C 5h/ASTM Fuel B @ +25°C	
25%H2SO4		max 6%
25%HCl		max 5%
25%HNO3		max 6%
F 146	Povećanje težine prema: 5h/ASTM @ + 150°C 5h/ASTM Fuel B @ +25°C	
25%H2SO4		max 6%
25%HCl		max 5%
25%HNO3		max 6%
F 152	Zatezna čvrstoća (poprečna)	13 N/mm ²
-	Specifična težina	app.1,7 g/cm ³

Fizičke osobine poslije 5 sati potapanja u slijedeće kiseline pri temperaturi od +25°C:

	25% Sumporna	25% Dušična	25% Klorovodična
Povećanje debljine:	30%	7%	5%
Povećanje težine:	20%	8%	5%



Tehničke karakteristike:

Max. temperatura: + 240 °C
Stalna temperatura: + 200 °C
Max. tlak: 70 bar
Stalni radni tlak: 50 bar
Boja: kobaltno plava

Proizvodni standard:

Debljina: 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 i 3,0 mm
Dimenzija ploča: 1.500 x 1.600 mm, 1.500 x 3.200 mm

TEADIT INTERNATIONAL
Rosenheimer Str. 10
6330 Kufstein
Tel.: +43-5372-64020-0
Fax: +43-5372-64020-20
austria@teadit.eu

TEADIT DEUTSCHLAND GmbH
Chemiepark G7/Raum 220
51368 Leverkusen
Tel.: +49-214-3023879
Fax.: +49-214-3023893
germany@teadit.eu

TEADIT ITALIA S.p.A.
Via Vanzago 13
25030 Parafico (BS)
Tel.: +39-035-924911
Fax: +39-035-913060
italy@teadit.eu

NO WAY THROUGH

